

BAUCRYL

4.000

Flexibilizante de sistemas

DESCRIÇÃO

BAUCRYL 4.000 é uma dispersão aquosa, aniônica de um copolímero a base de acrilatos e estireno, isento de plastificante.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 1,0g a 1,1g a 200°C)	55,5 a 58,5%
pH (tal qual)	7,0 a 9,0
Temperatura mínima de formação do filme	< 1° C
Estabilidade ao congelamento	não é estável
Viscosidade (Brookfield RVT 3/20 a 23°C)	200 a 1000 cps

VANTAGENS & BENEFÍCIOS

Trata-se de um polímero compatível com outros tipos de resinas acrílicas, cimento, massas corridas acrílicas, gessos, emulsões betuminosas, etc. Proporciona grande flexibilidade e elasticidade com pequenas dosagens. Por ser isento de plastificante tem longa durabilidade mantendo suas características elásticas e flexíveis.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Em combinação com cimentos, gesso, massa corrida acrílica, resulta um sistema elástico para recobrimento de fissuras.

Misturado com cimento, resulta um sistema impermeável e com elasticidade para suportar movimentações e cobrir fissuras.

Como aditivo flexibilizante em argamassas.

Na preparação de argamassas adesivas de dois componentes

MODO DE USAR

Como flexibilizante de sistemas betuminosos.

Misturar BAUCRYL 4000 no sistema a ser flexibilizado, usando misturador lento ou manualmente, até completa homogeneização.

EMBALAGEM

Baldes de 5 kg e de 20 kg

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

CUIDADOS ESPECIAIS

Com o BAUCRYL 4000 devem ser tomadas as precauções usuais de manipulação de produtos químicos que são boa ventilação da área de trabalho e o cuidado no contato com a pele utilizando luvas protetoras, consulte a FISPQ do produto.

Segundo nossa experiência, o BAUCRYL 4000 não exerce ação prejudicial à saúde, quando manipulado convenientemente.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou igpa@quimicryl.com.br

RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.



www.quimicryl.com.br

REVISÃO: 05/03/2018